

## ODPORÚČANÉ TEPLoty ZVÁRANIA FÓLIÍ FLAGON



### PVC - STRECHY

Flagon PVC	Ručná zvaračka	20mm špička teplota	450° C	
Flagon PVC	Ručná zvaračka	40mm špička teplota	500° C	
Flagon PVC	Automatická zvaračka	40mm špička teplota	470° C	Rýchlosť 1.5m/min.
Flagon PVC	Automatická zvaračka	40mm špička teplota	550° C	Rýchlosť 2.5 m/min.

### TPO STRECHY

Flagon TPO	Ručná zvaračka	20mm špička teplota	320° C	
Flagon TPO	Ručná zvaračka	40mm špička teplota	360° C	
Flagon TPO	Automatická zvaračka	40mm špička teplota	400° C	Rýchlosť 1.8 m/min.
Flagon TPO	Automatická zvaračka	40mm špička teplota	470° C	Rýchlosť 2.5 m/min.

### SPODNÁ STAVBA

Flagon BSL 2.0mm Automatická zvaračka/dvojité zvar 450° C (3) rýchlosť 1.3 m/min. / 550° C (5) rýchlosť 2.0 m/min.

Flagon TPO 2.0mm Automatická zvaračka/dvojité zvar 450° C (3) rýchlosť 2.0m/m./ 470° C rýchlosť 2.9m/min.



NOVAGLASS s.r.o.  
Stará Vajnorská 27  
831 04 Bratislava

tel.: +421.249.309.611  
fax: +421.244.635.092  
info@novaglass.sk  
www.novaglass.sk